

NORCEM MICRO

Februar 2018

Sementen tillages ved finmaling av Norcem Industrisement som tilfredsstiller kravene i NS-EN 197-1:2011 til Portlandsement CEM I 52,5R.

Egenskap	Deklarerte data	Krav ifølge NS-EN 197-1:2011
Finhet (Blaine m ² /kg)	720	
Spesifikk vekt (kg/dm ³)	3,13	
Volumbestandighet (mm)	1	≤ 10
Begynnende størkning (min)	100	≥ 45
Sulfatinnhold (% SO ₃)	≤ 4,0	≤ 4,0
Klorid (% Cl ⁻)	≤ 0,085	≤ 0,10
Vannløselig krom (ppm Cr ⁶⁺)	≤ 2	≤ 2 ¹⁾
Alkalier (% Na ₂ O _{ekv})	1,3	
Klinker (%)	96	95-100
Sekundære bestanddeler (%)	4	0-5

1) I henhold til EU-forordning REACH Vedlegg XVII point 47 krom VI-forbindelser.